



Produkt daten
Floorify® Rigid Vinyl Planken und Fliesen
 click

Ausführung: 6/01/2020

DE

Parameter Norm Performance

Abmessungen		Planken	Planken XL	Fischgrat	Fliesen	
Breite:	ISO24337	225	240	125	600	mm
Länge:	ISO24337	1524	2000	750	900	mm
Anzahl Planken oder Fliesen pro Verpackung:		8	5	24	4	pc
m ² pro Verpackung:		2,74	2,4	2,25	2,16	m ²
Gewicht pro Verpackung:	ISO23997	22	20	20,08	17,6	kg
Gesamtstärke:	ISO24337	4,5	4,5	4,5	4,5	mm
Stärke der Nutzschicht:	EN429	0,55	0,55	0,55	0,55	mm
Kern:	Schallabsorbierender, robuster und wasserfester Floorify® Rigid Core					
Oberflächen-Finish:	Fleckenschutz dank Floorify® Quiet Sense-Technology					
Verlegemethode:	Traditionelles, leimloses Klicksystem mit Unilin-Lizenz					

Garantie

Beanspruchungsklasse: ISO10582 33



CE: EN 14041 DoP FF001



Garantie: Verwendung im Wohnbereich: 25 Jahre

Technische data

		Normanforderungen	Floorify®-Ergebnisse
	Verschleissverhalten: EN13329, Anhang E	≥ 2.000 Umdrehungen	≥ 4.000 Umdrehungen - AC4
	Stoßfestigkeit: EN13329	≥ 1.200 mm	In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: 1.800 mm - IC3
	Resteindruck: ISO24343-1	≤ 0,1 mm	Keine sichtbare Veränderung in Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage
	Fleckenbeständigkeit: EN423	Gruppe 1 und 2: Note 5; Gruppe 3: Note 4	Gruppe 1, 2 und 3: Note 5
	Lichteinheit: ISO 105-B02:1994, Methode 3a	Mindestens 6	>6
	Brandklasse: EN 13501-1 9239-1	ISO	Bfl-s1
	Maßstabilität: EN ISO23999 Stunden bei 80 °C	6 ≤ 0,25 %	≤ 0,10 %
	Zugfestigkeit der Verbindung: ISO24334	Längs: > 1 kN/m Quer: > 1,5 kN/m	Längs: > 8 kN/m Quer: > 8 kN/m (n/a Fischgrat)
	Verhalten an einem Möbelfuß: EN424	Fuß 0,1 mm / 32 kg	Keine sichtbare Veränderung
	Stuhlrollenfestigkeit: EN425	> 25.000 Umdrehungen: keine Schichtablösung, keine Verformungen	
	Rutschhemmung: EN13893 DIN 51130:2014		DS R10
	Quellung - Kommerziel: ISO24336	≤ 18 %	0%
	Wärmeleitfähigkeit: EN12667	< 0,15R (m ² K/W)	0,0686R (m ² K/W) (0,0146 Fussboden + 0,0540 Comfort Unterlage)



Fußbodenheizung
Kompatibel:

Verlegbar auf allen standardmäßigen Fußbodenheizsystemen (niedrige Temperatur), die IM Estrich eingearbeitet sind. Nicht verlegbar auf Heizfilmen bzw. Heizfolien



Trittschalldämmung:

ISO712

$\Delta Lw18Db$

In Verbindung mit der Floorify® Comfort-Unterlage: $\Delta Lw21Db$ ($\Delta Llin10Db$)

Formaldehyd-
Emissionen:

EN14041

E1



TVOC 28 Tage:

< 1.000 $\mu g/m^3$

<10 $\mu g/m^3$



Emissionen in der
Raumlufte:

Erlass Nr. 2011-321

A+

REACH:

Floorify®-Böden und Zubehör erfüllen die REACH-Bestimmungen

Weichmacher:

DOPT - natürliches PVC - 100% orthophtalatfrei

Floorify NV behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen, die sie für gerechtfertigt hält, an Material und Strukturen ändern zu dürfen, sofern diese die Qualität erhöhen



Floorify NV, Kruisboomolenstraat 30, B-8800 ROESELARE, BELGIUM - Email: sales@Floorify.com - T+32 51 140 180