

wineo 400

Heterogene Kunststoff-Planken zur schwimmenden Verlegung - Belagsart nach DIN EN ISO 10582

wineo

	wineo 400 wood	wineo 400 wood XL	wineo 400 stone	
Format	1212 x 187 mm	1507 x 235 mm	600 x 316 mm	
Produktstärke	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm	
Planken, Fliesen / m² pro Paket	10 / 2,27 m ²	6 / 2,12 m ²	12 / 2,28 m ²	
Pakete / m² pro Palette	48 / 108,96 m ²	52 / 110,24 m ²	48 / 109,44 m ²	
Garantieleistung Garantieverlängerung	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU-Unterlagsmatte			

Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit geringer oder zeitweiser Nutzung	2	Oberflächenstruktur Verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundschrift mit Glasfaser-Armierung
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Profilverbindung Connect Technologie 
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm	7	Gegenzug
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,012 (m ² K)/W ohne Unterlagsmatte 0,022 (m ² K)/W mit silentCOMFORT	8	Unterlagsmatte silentCOMFORT (separat erhältlich)
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 7 dB ~ 16 dB im System mit silentCOMFORT		wood Microfase wood XL Synchronprägung, stone Microfase reale Fuge
	Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,1 %		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		

CE - 18 -

Windmüller GmbH
Nord-West-Ring 21
D-32832 Augustdorf

DOP: 0301010
EN 14041:2004 / AC2006
1658

    

www.wineo.de

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

 **A+**

A+ A B C

Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

TÜV PROFI CERT
70 710 4061-6
www.proficert.com

TFI emissionsgeprüft
schadstoffgeprüft

PREMIUM

Phthalat frei

factory made coated

Hinweise:

- Fußbodenheizung
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.